

Размеры

Коллекция		PULSE CLICK ⁺	BLANCE CLICK ⁺	AMBIENT CLICK ⁺	ILLUME CLICK ⁺
Ширина		210 мм	187 мм	330 мм	494 мм
Длина		1510 мм	1251 мм	1300 мм	994 мм
Кол-во планок в упаковке		7 Планки	9 Планки	5 Планки	4 Планки
Квадратных метров в упаковке		2,220 м²	2,105 м²	2,080 м²	1,964 м²
Вес упаковки		18,71 кг	17,76 кг	17,55 кг	16,64 кг
Плотность	ISO 23997	1840±50 kg/m³	1840±50 kg/m³	1840±50 kg/m³	1840±50 kg/m³
Общая толщина	ISO 24346	4,5 мм	4,5 мм	4,5 мм	4,5 мм
Верхний слой	ISO 24340	0,55 мм	0,55 мм	0,55 мм	0,55 мм
Замок		Uniclic® -MultiFit	Uniclic® -MultiFit	Uniclic® -MultiFit	Uniclic-Uniclic
Поверхность		Усовершенствованное полиуретановое покрытие со слоем, защищающим от царапин и пятен			

заводская гарантия

Класс применения	EN ISO 10874			Класс 33
Норма продукта	ISO 10582 (EN 16511)			
CE / UK CA	EN 14041:2004 / AC:2006			DOP ¹ : end label on pack
Гарантия		для частного использования	См. условия гарантии	25 лет
		для коммерческого использования	См. условия гарантии	5 лет - По запросу до 15 лет

Общая информация

Метод	Параметры	Требования	Значения QUICK-STEP
Износостойкость	EN 13329 - Annex E	≥ 2000 оборотов	одобрение
Ударопрочность	EN 13329 - Annex F	≥ 1600 мм	1800 мм
Устойчивость к царапинам	EN 16094	≥ MSR-A2 ≥ MSR-B2	MSR-A1 MSR-B2
Испытание "роликами кресел"	EN 425	25000 оборотов	отсутствие деламации, расслаивания
Испытание "движение ношки мебели"	EN 424	Тип ношки 0 (R 0,1 мм/32 кг)	отсутствие видимых повреждений
остаточная деформация	EN ISO 24343-1	≤ 0,1 мм	0,05 мм
Устойчивость к пятнам	EN 438-2	Ацетон - кофе - щелочь (гидроксид натрия) - перекись водорода - крем для обуви	оценка 5
Разбухание	ISO 24339	≤ 18%	разбухание отсутствует
прочность замка	ISO 24334	Fmax по длинной стороне Fmax по короткой стороне	2,0 kN/m 2,5 kN/m
Стабильность размеров	ISO 23999	6 часов при температуре 80°C	< 0,10%
Классификация пожарной опасности	EN 13501-1	Коробление (чашеобразность) < 1 мм	БФ-z1
Устойчив к УФ-излучению	ISO 105 B02	синий эталон	Класс 8
Сопротивление скольжению	EN 13893		DS
	DIN 51130:2014 / XP P05-011	В обуви	R10 / PC10
	DIN 51087:1992 / XP P05-011	Босиком	Class B / PA19
	BS7976-2:2002+A1:2013	влажный	PTV value ≥ 42
	ENV 12633:2003 - Annex A	сухой	PTV value ≥ 60
Тепловое сопротивление	EN 12667	Без Quick-Step подложки На подложке Quick-Step COMFORT На подложке Quick-Step TRANSIT На подложке Quick-Step HEAT	0,020 m² K/W 0,040 m² K/W 0,065 m² K/W 0,030 m² K/W
Тёплый пол		Подходит для всех стандартных встраиваемых систем отопления (горячая вода/электричество). Имеют ограниченную совместимость с нагревательными пленками и иными аналогичными системами, расположенными поверх черного пола. Контактная температура ≤ 27°C. См. отдельное руководство по укладке.	

Окружающая среда и сертификаты

AFFSET		A+
FloorScore		SCS-FS-05158
Flintish Building Emission	M1: очень низкая эмиссия, отсутствие запаха	Class M1
Эмиссия формальдегида	EN 14041:2004 / AC:2006	Без добавления формальдегидов
TVOC 28 дней	ISO 16000 part 9-6	AgBB после 28 дней < 1000 µg/m³
СОДЕРЖАНИЕ	Тяжелые металлы + кадмий	< 20 µg/m³
Опасные вещества	Канцерогены, мутагенные, токсичные вещества классов 1A и 1 B	не представлен
REACH	Regulation (EC) No 1907/2006	не представлен
Пластикатор	Пластикатор без фталатов	Соответствует
Перерабатываемое содержимое	Материал используется только для внутренней переработки	

